Oversættelse
Translation

AKO ...simply innovative!

Slange materialer | Sleeve qualities

De angivne temperaturer er vejledende værdier og varierer afhængigt af driftsmedie (tørt/vådt) og anvendelse.
The temperatures are guidelines and may vary depending on medium (dry/wet) and application.

AKO Code	Forkortelse Abbreviation	Materialebetegnelse (medieberørt) Material description (product contacted)	Fødevareoverensstemmelser Food conformities FDA	BfR	1935	Ledningsevne Conductivity	Farve (produktberørt) Color (product contacted)	Temp. min (tørt) Temp. min. (dry)	Temp. maks. Temp. max.	** Differenstryk ca. ** Differential pressure approx.
01X	CR	**Neopren** Neoprene	✗	✗	✗	✗	sort black	- 10° C	100° C	2,0 - 3,0 bar
02LS	NR - LS	**Naturgummi** Natural rubber	●***	✗	✗	✗	sort black	- 10° C	80° C	2,5 - 3,0 bar
02X	NR - LW	**Naturgummi** Natural rubber	●***	●***	✗	✗	lys pale	- 10° C	80° C	2,0 - 2,5 bar
03H	NR - H	**Naturgummi** højtemperatur Natural rubber high temperature	✗	✗	✗	✗	sort black	- 10° C	100° C	2,0 - 2,5 bar
03LF	NR - LF	**Naturgummi** Natural rubber	✗	✗	✗	●	sort black	- 10° C	80° C	2,0 - 3,0 bar
03X	NR	**Naturgummi** slidstærkt Natural rubber anti-abrasive	✗	✗	✗	✗	sort black	- 10° C	80° C	2,0 - 2,5 bar
04HTEC	EPDM - LS	**EPDM** EPDM	●	●	●	✗	sort black	- 10° C	90° C *	2,5 - 3,0 bar
04HTECLF	EPDM - LF	**EPDM** EPDM	●	●	●	●	sort black	- 10° C	90° C *	2,5 - 3,0 bar
04LW	EPDM - LW	**EPDM** EPDM	●***	✗	✗	✗	lys pale	- 10° C	90° C	2,5 - 3,0 bar
04LW/03H	EPDM - LW / NR - H	**EPDM** højtemperatur EPDM hight temperature	●***	✗	✗	✗	lys pale	- 10° C	100° C	2,5 bar
05	FPM / FKM	**Viton** Viton	✗	✗	✗	✗	sort black	- 10° C	120° C	4,0 bar
06	Q	**Silikone** Silicone	✗	✗	✗	✗	rød red	- 10° C	130° C	3,0 bar
07LF	NBR - LF	**Nitril** Nitrile	●***	✗	✗	●	sort black	- 10° C	70° C	2,0 - 3,0 bar
07LS	NBR - LS	**Nitril** Nitrile	●***	✗	✗	✗	sort black	- 10° C	80° C	2,0 - 3,0 bar
07LW	NBR - LW	**Nitril** Nitrile	●***	✗	✗	✗	lys pale	- 10° C	80° C	2,0 - 3,0 bar
07X	NBR	**Nitril** Nitrile	✗	✗	✗	✗	sort black	- 10° C	100° C	2,0 - 3,0 bar
08X	CSM	**Hypalon** Hypalone	✗	✗	✗	✗	sort black	- 10° C	100° C	2,0 - 3,0 bar
09X	IIR	**Butyl** Butyle	✗	✗	✗	✗	sort black	- 10° C	90° C	2,0 - 3,0 bar

* Kortvarig spidstemperatur på op til 120 °C er mulig (f.eks. i forbindelse med dampsterilisation) | Short-term peak temperature of up to +120 °C possible (e.g. during steam sterilization)
** Se også teknisk informationsblad "Optimalt styretryk" (TI_pV_OS...) | Please see technical info sheet "optimum control pressure" (TI_pV_OS...)
*** Kun den del af membranen, der kommer i kontakt med pumpemediet, er egnet til kontakt med fødevarer | Food compliant only medium-contacted

Ret til tekniske ændringer forbeholdes | Technical details subject to change without notice

★★★★★ AKO Armaturen
Ihr Quetschventil-Spezialist
Your Pinch Valve Specialist

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
TYSKLAND / GERMANY
Telefon / Phone: +49 6147 9159-0
Fax: +49 6147 9159-59
E-Mail: ako@slangeventiler.dk / ako@pinch-valve.com
Internet: www.slangeventiler.dk / www.pinch-valve.com